

Строительство и отделка

Рабочие растворы (2-8% вес по д.в.) готовят путем растворения препарата «Картоцид 50% водный раствор» в воде при перемешивании. Рабочий раствор наносится на сухую обрабатываемую поверхность методом опрыскивания или с помощью кисти или валика до полного увлажнения. Обработку открытых поверхностей проводят в сухую погоду при температуре от 0С до +30С. Влажность свежеспиленной древесины перед обработкой не выше 40%.

Обработка поверхностей из дерева, камня, штукатурки и т.д.

Профилактическая обработка (видимые следы заражения отсутствуют)

В 1 л. воды растворяют 40г. препарата «Картоцид 50% водный раствор» при перемешивании. Эффективная площадь обработки 2%-ным рабочим раствором составляет 5м2. Общая площадь, обрабатываемая при помощи 1кг. препарата «Картоцид 50% водный раствор» разведенного в пропорциях, рекомендуемых для профилактики, составляет 125м2.

Средняя степень заражения (цветные пятна на поверхности)

В 1 л. воды растворяют 100г. препарата «Картоцид 50% водный раствор». Эффективная площадь обработки 5%-ным рабочим раствором составляет 5м2. Общая площадь, обрабатываемая при помощи 1кг. препарата «Картоцид 50% водный раствор» разведенного в пропорциях, рекомендуемых для средней степени заражения, составляет 50м2.

Сильная степень заражения (синие или черные следы на поверхности)

Сильно зараженные поверхности обрабатывают 5%-ным рабочим раствором препарата «Картоцид 50% водный раствор» 2 раза с интервалом 24 часа после полного высыхания. Площадь, обрабатываемая при помощи 1кг. препарата, при сильной степени заражения, составляет 25м2.

Части древесины, погруженные в грунт, или находящиеся в особо влажных условиях

Обрабатывают погружением в 8%-ный (160г/литр) раствор препарата «Картоцид 50% водный раствор» на 24 – 48 часов. Древесина после такой обработки никогда не будет гнить.

Части древесины, погруженные в грунт, или находящиеся в особо влажных условиях

Обрабатывают погружением в 8%-ный (160г/литр) раствор препарата «Картоцид 50% водный раствор» на 24 – 48 часов. Древесина после такой обработки никогда не будет гнить.

Побелка, цемент, бетон, краски, клеи, лаки

В побелку, цемент, бетон, краски, клеи добавляют 4-20 г. препарата «Картоцид 50% водный раствор» на 1 литр. В случае несовместимости побелок или краски с препаратом, перед проведением отделочных работ обработать поверхность раствором и просушить.