

Рабочие растворы (2-8% вес по д.в.) готовят путем растворения препарата «Биотек №250% водный раствор» в воде при перемешивании. Рабочий раствор наносится на сухую обрабатываемую поверхность методом опрыскивания или с помощью кисти или валика до полного увлажнения. Обработку открытых поверхностей проводят в сухую погоду при температуре от 0С до +30С. Влажность свежеспиленной древесины перед обработкой не выше 40%.