

Инструкция - В 1 л. воды растворяют 40г. препарата «Биотек №3 50% водный раствор» при перемешивании. Эффективная площадь обработки 2%-ным рабочим раствором составляет 5м2. Общая площадь, обрабатываемая при помощи 1кг. препарата «Биотек №3 50% водный раствор» разведенного в пропорциях, рекомендуемых для профилактики, составляет 1250м2. Средняя степень заражения (цветные пятна на поверхности), инструкция (ссылка, открывается инструкция).

Инструкция - В 1 л. воды растворяют 100г. препарата «Биотек №3 50% водный раствор». Эффективная площадь обработки 5%-ным рабочим раствором составляет 5м2. Общая площадь, обрабатываемая при помощи 1кг. препарата «Биотек №3 50% водный раствор» разведенного в пропорциях, рекомендуемых для средней степени заражения, составляет 50м2. Сильная степень заражения (синие или черные следы на поверхности), инструкция (ссылка, открывается инструкция).

Инструкция - Сильно зараженные поверхности обрабатывают 5%-ным рабочим раствором препарата «Картоцид 50% водный раствор» 2 раза с интервалом 24 часа после полного высыхания. Площадь, обрабатываемая при помощи 1кг. препарата, при сильной степени заражения, составляет 25м2. Части древесины, погруженные в грунт, или находящиеся в особо влажных условиях обрабатывают погружением в 8%-ный (160г/литр) раствор препарата «Биотек №3 50% водный раствор» на 24 – 48 часов. Древесина после такой обработки никогда не будет гнить.

Части древесины, погруженные в грунт, или находящиеся в особо влажных условиях, инструкция (ссылка, открывается инструкция).

Инструкция - Обрабатывают погружением в 8%-ный (160г/литр) раствор препарата «Биотек №3 50% водный раствор» на 24 – 48 часов. Древесина после такой обработки никогда не будет гнить.

Побелка, цемент, бетон, краски, клеи, лаки, инструкция (ссылка, открывается инструкция).

Инструкция - В побелку, цемент, бетон, краски, клеи добавляют 4-20 г. препарата «Биотек №3 50% водный раствор» на 1 литр. В случае несовместимости побелок или краски с препаратом, перед проведением отделочных работ обработать поверхность раствором и просушить.